

Технические условия на изготовления крашенных фасадов МДФ

Точность соответствия по картам Ral, NCS, MOBIHEL составляет 90-95%.

На окрашенной стороне изделия НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

- сколы, вмятины, царапины, видимые при фронтальном просмотре под прямым углом с расстояния 50см в течение 30 секунд.
- точечные включения (вкрапления) с диаметром более 1 мм.
- изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне одной партии изделий.

На окрашенной стороне изделия ДОПУСКАЮТСЯ:

- вкрапления (пылинки) диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие.
- неровности диаметром до 0,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие.
- незначительные неровности поверхностей.
- отличие оттенка фасадов от карт Ral, NCS после покрытия лаками и эффектами (в покрытиях TS, TSBR, вельвет, глянец и MP-153). Для получения более точного результата, рекомендуется заказать выкраску цвета.
- детали покрытые металлик - имеют изменения тона поверхности в светлую или темную сторону, в зависимости от угла просмотра эффект flip-flop.

На внутренней стороне изделия при односторонней окраске ДОПУСКАЮТСЯ:

- сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на 1 м².
- мелкие царапины ламината.
- различие в цвете ламината деталей из одной партии, одного заказа.

На торцах изделий ДОПУСКАЮТСЯ:

- вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 м².
- вкрапления диаметром до 0,5 мм. Но не более 4 шт. на 1 м².
- торцы изделий НЕ ПОЛИРУЮТСЯ, и имеют заводскую шагрень.

Внимание! Краска для каждого заказа изготавливается индивидуально. Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок ТОЛЬКО на изделиях одной партии. В случае дозаказа, возможны отклонения в оттенке цвета - которые не являются производственным браком. И не подлежат устранению за счет производителя.

Допустимые отклонения от габаритов:

- габаритные размеры (длина, ширина) +/-1 мм;
- допустимое коробление (прогиб деталей) согласно 13 качеству ГОСТ 6449. 1 (Изделия из древесины и древесных материалов).

В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально, при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня реализации. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока при обязательном предъявлении бланка заказа. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации, хранению.
- при наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- при наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов.
- при использовании не по назначению.
- в случаях преднамеренной порчи.
- в случаях порчи изделий под воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия).



KiTOn

Правила эксплуатации фасадов из МДФ

1. Крашенные фасады из МДФ необходимо эксплуатировать в теплых и сухих помещениях, в которых не происходит резких перепадов температур и сохраняется нормальный режим влажности воздуха. Различные отклонения от рекомендуемого режима могут повлечь за собой ухудшение внешнего вида фасадов и даже их повреждение.
2. Негативно на фасадах, покрытых эмалью, сказывается длительное воздействие потоков горячего воздуха (от кухонной духовки или плиты). Воздух, температура которого превышает 70 °С, может вызвать помутнение и нарушение покрытия фасада. Не рекомендуется устанавливать фасады на расстоянии ближе одного метра возле отопительных приборов, окон с прямыми солнечными лучами и другими мощными источниками тепла и света.
3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25С, возможно растрескивание лакокрасочного покрытия.
4. Фасады из МДФ, покрытые эмалью, следует тщательно оберегать от чрезмерного воздействия влаги, которая ведет к выгибанию и разбуханию материала.
5. Попадание на поверхность кислот, растворителя, ацетона, спирта может испортить лакокрасочное покрытие. В результате такого воздействия образуются пятна, смывы, разводы, отшелушивание ЛКП. Внимательно изучайте состав бытовой химии, которую используете для чистки и мойки фасадов. Абразивные порошки могут повредить поверхность, спровоцировать появление царапин на ровной поверхности.
6. Главное правило надлежащего ухода за окрашенными фасадами - использование щадящих, специально разработанных средств, не содержащих растворителей, кислот и других агрессивных веществ. В инструкциях большинство производителей указывают, для какой поверхности и материала разработано средство. Пыль и разводы следует удалять мягкой сухой губкой или тканью. Хорошо подойдут микрофибры для бытовой техники. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась.
7. Температура воздуха при хранении фасадов не ниже +5 °С. Хранение фасадов при отрицательных температурах вызывает нарушения в лакокрасочном покрытии фасада, растрескивание и даже отслоение. Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций значительно продлит срок эксплуатации окрашенных фасадов из МДФ, сохранит их эстетичный вид и визуальную привлекательность.

KITON