

## Технічні умови виготовлення фарбованих фасадів МДФ

Точність відповідності за картами Ral, NCS, MOBIHEL становить 90-95%.

На фарбованому боці виробу НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:

- сколи, вм'ятини, подряпини, видимі при фронтальному перегляді під прямим кутом з відстані 50см протягом 30 секунд.
- точкові вклучення (вкраплення) з діаметром понад 1 мм.
- зміна відтінків колірної гами на лицьовій стороні однієї партії виробів.

На фарбованому боці виробу ДОПУСКАЄТЬСЯ:

- вераплення (пилінки) діаметром до 0,5 мм, але не більше ніж 3 шт. на 1 виріб.
- нерівності діаметром до 0,5 мм, але не більше ніж 2 шт. на один виріб.
- незначні нерівності поверхонь.
- відмінність відтінку фасадів від карт Ral, NCS після покриття лаками та ефектами (у покриттях TS, TSBP, велвет, глянец та MP-153). Для отримання більш точного результату рекомендується замовити викрас.
- деталі покриті металіком – мають зміни тону поверхні у світлу або темну сторону, залежно від кута перегляду ефект flip-flop.

З тильної сторони виробу при односторонньому фарбуванні ДОПУСКАЮТЬСЯ:

- сколи ламінату радіусом до 1,5 мм, але не більше 2 шт. на 1 м<sup>2</sup>.
- дрібні подряпини ламінату.
- відмінність у кольорі ламінату деталей з однієї партії одного замовлення.

На торцях виробів ДОПУСКАЄТЬСЯ:

- вм'ятини діаметром до 0,5 мм, але не більше 3 шт. на 1 м<sup>2</sup>.
- вкраплення діаметром до 0,5 мм, але не більше 3 шт. на 1 м<sup>2</sup>.
- торці виробів НЕ ПОЛІРУЮТЬСЯ і мають заводську крокреню.

**Увага! Фарба для кожного замовлення виготовляється індивідуально. Виробник гарантує однаковий відтінок ТІЛЬКИ на виробках однієї партії. У разі дозамовлення можливі відхилення у відтінку кольору – які не вважаються виробничим дефектом. І не підлягають усуненню за рахунок виробника.**

Допустимі відхилення від габаритів:

- габаритні розміри довжина/ширина +/- 1мм;

Відповідно до загальноприйнятих норм, зовнішній вигляд виробів оцінюється візуально, за нормальних умов, тобто на відстані 50см під кутом 90 градусів до поверхні виробів при денному освітленні або ідентичному денному.

## Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вищевикладеним характеристикам при доєриманні умов транспортування, зберігання, складання та правил експлуатації виробу. Виробник приймає всі гарантійні зобов'язання протягом 24 місяців із дня реалізації. Претензії що до якості фасадів приймаються в межах гарантійного терміну за обов'язкового пред'явлення бланка замовлення. До гарантійних зобов'язань входить усунення недоліків на фасадах, що виникли з вини виробника, або заміна фасадів з виявленим виробничим дефектом.

### Гарантійне обслуговування не поширюється:

- на дефекти, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо транспортування, експлуатації, зберігання.
- за наявності механічних пошкоджень, що виникли внаслідок вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, монтажу.
- за наявності слідів вливу хімічних речовин, температурних впливів, рясного намокання фасадів.
- при використанні не за призначенням.
- у випадках навмисного псування.
- у разі псування виробів під впливом надзвичайних подій (пожежа, повінь, стихійні лиха)



# KiTon

## Правила експлуатації фасадів із МДФ

1. Фарбовані фасади із МДФ необхідно експлуатувати в теплих та сухих приміщеннях, в яких не відбувається різких перепадів температур та зберігається нормальний режим вологості повітря. Різні відхилення від режиму, що рекомендується, можуть спричинити погіршення зовнішнього вигляду фасадів і навіть їх пошкодження.
2. Негативна на фасадах, покритих емаллю, позначається тривала дія потоків гарячого повітря (від кухонної духовки або плити). Повітря, температура якого перевищує  $70^{\circ}\text{C}$ , може викликати помутніння та порушення покриття фасаду. Не рекомендується встановлювати фасади на відстані ближче одного метра біля опалювальних приладів, вікон з прямим сонячним промінням та іншими потужними джерелами тепла та світла.
3. Не допускається охолодження фасадів нижче  $-25^{\circ}\text{C}$ , можливе розтріскування лакофарбового покриття.
4. Фасади із МДФ, покриті емаллю, слід ретельно оберегти від надмірного впливу вологи, що веде до вигинання та набухання матеріалу.
5. Попадання на поверхню кислот, розчинника, ацетону, спирту може зіпсувати лакофарбове покриття. В результаті такого впливу утворюються плями, змиви, розведення, відлущування ЛКП. Уважно вивчайте склад побутової хімії, яку використовуєте для чищення та миття фасадів. Абразивні порошки можуть пошкодити поверхню, спровокувати появу подряпин на рівній поверхні.
6. Головне правило належного догляду за пофарбованими фасадами – використання щадних, спеціально розроблених засобів, що не містять розчинників, кислот та інших агресивних речовин. В інструкціях більшість виробників вказують для якої поверхні та матеріалу розроблено засіб. Пил та розведення слід видаляти м'якою сухою губкою або тканиною. Добре підійдуть мікрофібри для побутової техніки. Рекомендується очищати будь-яку частину меблів якнайшвидше після того, як вона забруднилася.
7. Температура повітря при зберіганні фасадів не нижче  $+5^{\circ}\text{C}$ . Зберігання фасадів при негативних температурах викликає порушення в лакофарбовому покритті фасаду, розтріскування і навіть відшарування.

Дотримання всіх вищезгаданих правил та рекомендацій значно подовжить термін експлуатації пофарбованих фасадів із МДФ, збереже їх естетичний вигляд та візуальну привабливість.



**KiTon**